

VINILO CORRIENTE TIPO 3



Descripción:

Vinilo diluible en agua, tipo emulsión para uso interior, y en aplicaciones que no requieran alta durabilidad.

La composición de P.V.A y la mezcla con pigmentos activos e inertes obtienen un producto apropiado para primeras manos o para superficies no expuestas al polvo y fricciones; con un acabado mate a bajo costo en superficies nuevas o de repinte.

El **VINILO CORRIENTE TIPO 3 PINTULAND** es un producto para recubrimientos interiores. Posee una buena retención del color. Su manipulación es fácil y sus diferentes colores se pueden mezclar entre sí o con colores de **VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1** y/o **VINILO FINO TIPO 2 PINTULAND**.

Usos:

El **VINILO CORRIENTE TIPO 3 PINTULAND** es recomendado para pintar, muros, paredes, cielorrasos, superficies de cemento, concreto, yeso y estuco que no requieran ser lavadas.

Se recomienda aplicar como primera mano antes de aplicar una segunda con **VINILO FINO TIPO 2** o **VINILO SUPERLAVABLE TIPO 1 PINTULAND**.

Propiedades:

- > Alto cubrimiento
- > Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC).
- > Cumple norma NTC 1335

Preparación de la superficie:

- > Limpie muy bien la superficie, debe estar libre de polvo, grasa, humedad, y mugre, en general.
- > Remueva con cepillo o grata la cal o carburo.
- > Resane con **ESTUCO PLÁSTICO PINTULAND** y lije la superficie si es necesario, con el fin de obtener una mejor adherencia.
- > Lije las superficies que presenten pintura brillante que se encuentren en buen estado para suprimir el brillo.

Preparación previa del producto:

- > Mezcle bien su **VINILO CORRIENTE TIPO 3 PINTULAND**, con una espátula hasta obtener uniformidad.
- > Diluya la cantidad de producto de acuerdo a la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Cantidad de PINTULAND	Cantidad de agua	Numero de manos
Brocha o rodillo	1 Galón	25%	2 - 3 manos

Aplicación correcta de la pintura:

- > Aplique con brocha o rodillo, de 2 a 3 manos de pintura.
- > Deje secar de 2 a 3 horas entre manos de pintura.
- > Nunca diluya con disolventes ni aceites.
- > Aplique suficiente pintura para lograr una capa uniforme y con buen cubrimiento.
- > Limpie sus herramientas de trabajo con agua corriente.
- > En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 2 hora de secado aproximadamente para aplicar una mano o capa nueva (secamiento a 25°C y 60% de humedad Relativa).

Recomendaciones de seguridad y almacenamiento:

- El **VINILO CORRIENTE TIPO 3**, por ser fabricado a base de agua no presenta riesgo de explosión o incendio.
- Su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo, se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes y gafas de seguridad.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica, y en caso de Ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría medica.
- En caso de derrame recoja el producto en recipientes para evitar contaminación.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
- Almacene el producto en un recipiente cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de ignición.
- Si va a manejar el producto por más de un mes no agregue agua ya que dañaría el producto.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Rendimiento Aproximado:

- El **VINILO CORRIENTE TIPO 3 PINTULAND**, tiene un rendimiento aproximado de acuerdo al estado en que se encuentre la superficie que se va a pintar, así:
 - ▶ Sobre Estuco: 25 a 25 metros cuadrados por cada galón a 2 manos.
 - ▶ En repinte sobre color diferente: 25 a 35 metros cuadrados por cada galón a 2 manos.
 - ▶ En repinte sobre color similar: 35 a 45 metros cuadrados por cada galón a 2 manos.

Precauciones:

El **VINILO CORRIENTE TIPO 3 PINTULAND**, presenta un nivel bajo de toxicidad por inhalación de vapores, ya que la pintura es a base de agua; sin embargo se recomienda tener una ventilación adecuada al aplicar el producto. No presenta riesgos de explosión o incendios.

Especificaciones Técnicas:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60 °C		< 10 unidades
Viscosidad (25 °c)	Ku	102-109
Densidad (25 °c)	Kilogramos/galón	5,0-5,6 kg/gal
Sólidos por peso	%	50 ± 6%
Contenido de sólidos, fracción en volumen	%	Min 32%
Finura de dispersión	Hegman	Mínimo 3
Tiempo de secado	Horas	Al tacto 30 minutos. Repinte de 2 a 3 horas entre manos de pintura. Max 4 horas
Poder cubriente, relación de contraste	%	Min 97
Entizamiento	N.A.	No presenta
Acabado	N.A.	Mate
Tipo de solvente	N.A.	Agua
Vida Útil	Años	3
Compuestos orgánicos Volátiles	Gramos /litro	Blancos y pasteles : Menor a 40



24 Abril 2017

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUÍMICA COSMOS S.A., CUYO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y CON CERTIFICADO DE PRODUCTO BAJO LA NORMA 1335:2015.



ISO 9001: 2008

BUREAU VERITAS
Certification

N° C016.00416

