

LÍNEA INDUSTRIAL

WASH PRIMER

FICHA TÉCNICA | www.pintuland.com.co



DESCRIPCIÓN:

El **WASH PRIMER PINTULAND** está formulado especialmente con resinas vinílicas modificadas, pigmentos e inhibidores de la corrosión. El producto se presenta en dos componentes que se mezclan antes de la aplicación.

USOS:

Por su composición, el **WASH PRIMER PINTULAND** después de ser catalizado, posee una acción adherente sobre superficies de difícil adherencia como el aluminio, zinc, antimonio, estaño, galvanizado, y metales ferrosos muy pulidos proporcionando una capa intermedia entre dichos metales y otros recubrimientos para un perfecto anclaje del sistema.

El **WASH PRIMER PINTULAND** no reemplaza las capas de anticorrosivo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo, barro, suciedades, óxidos y en general todo tipo de contaminación.
- Eliminar el polvo, la grasa o la mugre que contenga el metal con thinner y lija con el fin de mejorar la adherencia del **WASH PRIMER PINTULAND**.

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:

- Para este producto no se recomienda dilución

APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:

- Se revuelven por separado y con espátulas limpias los componentes A y B hasta obtener su completa uniformidad.
- Se mezcla por volumen una parte del componente A, con una parte del componente B, y se revuelve con una espátula limpia hasta que la mezcla sea total y uniforme.

- Se deja en reposo la mezcla durante 15 minutos como tiempo de inducción.
- Se aplica sin diluir, a pistola o brocha una sola mano delgada, ligeramente transparente, que cubra uniformemente toda la superficie metálica.
- Limpie sus herramientas con un solvente adecuado
- Se debe evitar dar espesor mayor a 12 micras, porque la adherencia se puede afectar en aplicaciones sobre algunos metales.
- Se debe dar el tiempo de secado de 1 a 2 horas para aplicar el anticorrosivo o el esmalte como acabado.
- Se debe preparar únicamente la cantidad de mezcla que se va a utilizar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

- Este producto contiene materiales inflamables por lo que se debe mantener alejado del calor, fuego o chispas.
- Evite la inhalación prolongada de sus vapores, asegure una buena ventilación al aplicar el producto. En lugares con poca o ninguna ventilación utilice máscara de aire y equipo anti-chispa.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavarse con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agentes extintores de polvo químico seco.
- Almacenar en un lugar seco y aireado
- La temperatura del lugar no debe exceder los 40 °C.
- El recipiente debe estar tapado herméticamente.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

- El rendimiento promedio del **WASH PRIMER PINTULAND** es de 75 - 85 m² por galón de mezcla (componente A y B) aproximadamente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACION
Color	N.A.	Componente A: Verde Componente B: Transparente
Densidad (25 °C)	Kilogramos/galón	Comp. A: 3,5 - 3,7 kg/gal Comp. B: 3,1 - 3,3 kg/gal
Tiempo de secado	Horas	Al tacto 20 minutos; Capas siguientes una (1) hora.
Proporción de mezcla	N.A.	Una parte de componente A por una parte de componente B.
Dilución	N.A.	No requiere
Aplicación	N.A.	Pistola o Brocha

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: (1)8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y 14001.

